

SILAPEN

Tepelně odolná penetrace pro kalcium-silikátové desky

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku:

Kombinovaná penetrace (vnitřní a vnější) vhodná pro všechny typy kamnářských obozdívek odolná do 600 °C. Zpevňuje minerální podklady a zabraňuje prašnosti. Vyrovnává nasákavost odlišných ploch a materiálů. Je vhodná do interiéru i exteriéru.

Obsahuje:

draselné vodní sklo, styroakrylátovou disperzi, vodu,

Barva:

aditiva bezbarvá

Základní údaje:

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Stupeň lesku: | matný | DIN 67 350 |
| Specif.hmotnost: | 1,10 g/cm ³ | DIN 51 757 |
| Viskozita: | 15 sec. 4mm | DIN 53 211 |
| pH-faktor: | 11,3 | DIN 53 785 |

Skladování:

V pevně uzavřených originálních nádobách, v suchu a chladu, ale ne v mrazu 2 roky.

Značení:

odpadá

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ

kategorie:

A / h

Maxim . prahová hodnota od 1. 1. 2010:

30 g / litr

Skut.obsah v tomto produktu:

0 g / litr

Pokyny pro zpracování

Podklady:

povrchy:

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, memastný. Okolí prováděného nátěru dobře zakryjte. Zejména sklo, keramiku, mramor, kabřeinec a jiné minerální podklady, aby se uchránili před kapkami silkátu. V případě potřísnění je nutné ihned omýt množstvím vody.

Aplikace:

natírání nebo nástřik

Ředění:

základ. nátěr silně nasákavých podkladů: 1:1 směs s vodou

Pracovní podmínky při zpracování:

Před zpracováním materiál dobře rozmíchat Nepracovat při teplotě vzduchu i objektu pod +5°C nebo nad +35°C, na přímém slunci nebo za silného větru. Materiál nanášet rovnoměrně a roztírat, aby se vyloučilo dodatečné natírání vynechaných míst, což tvoří skvrny.

| | |
|--|--|
| Doba schnutí: | Povrch proschne a lze jej přetírat za cca 8 hod. při teplotě 20°C a 65% relat.vlhkosti vzduchu. Nižší teploty tuto dobu prodlužují |
| Vydatnost: | cca 5 - 6 m ² / litr a na 1 prac. hod a dle nasákavosti podkladu |
| Bezpečnostní pokyny | |
| <p>Přípravek reaguje alkalicky, proto chránit oči a citlivou kůži před postřikáním. Kapky barvy ihned omýt čistou vodou. Uchovávat mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosoly. Používejte ochranný oděv, rukavice a brýle. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.</p> | |
| Čistění náradí | |
| Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. | |
| Odstraňování odpadu | |
| <p>Nevylévat do kanalizace. Prázdné nádoby nutno odevzdat do řízeného sběru. Nespotřebovaný materiál a obaly, které nelze úplně vyčistit, dle úředních předpisů do odborné spalovny. Na vyprázdňených obalech musí být etiketa prokazující poslední náplň.</p> | |
| Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky. | |

KRBY TURBO s.r.o.
 Nad Oborou 3903
 276 01 Mělník
Obchod@krbyturbo.cz
 Tel: +420 731 411 377
www.KRBY-TURBO.cz

